



Rezolux Siliplast – тонкослойная силиконовая декоративная



Расход на 1 слой
2,5 кг/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Полное высыхание
15-20 часов

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: является наиболее современным и инновационным фасадным материалом, сочетает в себе все необходимые качества для защиты вашего фасада. Является финишной составляющей комплексных теплоизоляционных систем с применением всех видов фасадных утеплителей, имеет высокую атмосферостойкость, ярко выраженный гидрофобный эффект, водостойкость, паропроницаемость, низкую загрязняемость, легка в работе. Выдерживает мытье мойками высокого давления. Декоративная штукатурка предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т.д. внутри и снаружи зданий. Рекомендуется для систем теплоизоляции фасадов с пенополистирольными и минераловатными плитами.

ПОДГОТОВКА: Не наносить при прямом солнечном излучении, во время дождя, сильного ветра и при температуре воздуха или поверхности ниже +5°C, и относительной влажности воздуха выше 80%.

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, непроводных лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Перед нанесением штукатурки основание обработать слоем грунтом Rezolux Siliprime.

Температура применения:

от +5 до +30°C

Температура эксплуатации:

от -40 до +60°C

Размер зерна:

1,5 и 2,0 мм

Плотность 1,72 кг/л³. Время высыхания 2 часа. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.

НАНЕСЕНИЕ: Перед использованием содержимое ёмкости следует тщательно перемешать. Наносить нержавеющей кельмой или штукатурной машиной в размер «зерна». Наносить нержавеющей кельмой под углом около 60 градусов к поверхности. После того как нанесённая штукатурка перестанет прилипать к инструменту, формируют фактуру при помощи пластиковой терки. Фактуру «Шуба» формируют мелкими круговыми движениями терки, направленными в одну сторону, как правило, против часовой стрелки. Терку держать параллельно обрабатываемой поверхности. Работы на одной плоскости поверхности следует выполнять непрерывно «мокрым по мокрому». Для получения требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность терки от излишков материала, не возвращая их обратно в ёмкость. Допускается разбавление водой до 2 %. **В период формирования структуры поверхности и высыхания штукатурки ее нельзя сбрызгивать водой. Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным!**

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: Свежие остатки штукатурки можно смыть водой. Инструмент промыть водой сразу после использования, засохшую штукатурку можно удалить только механически.

ХРАНЕНИЕ: При температуре от +5 до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- Паропроницаемая;
- Устойчива к ультрафиолету, грибкам и плесени;
- Гидрофобная, устойчива к загрязнению;
- Атмосферо- и морозостойкая;
- Пригодна для внутренних и наружных работ;
- Экологически безопасна.

фасовка



25 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-11