



## Rezolux Profi – 54 радиаторная



Колеровка по каталогу RAL



Расход на 1 слой  
100-120 гр/м<sup>2</sup>



Степень блеска  
полуглянцевая



Межслойная сушка  
1 час



Полное высыхание  
24 часа

**ПРЕДНАЗНАЧЕНА:** высококачественная полуглянцевая эмаль для финишного окрашивания труб отопления, водоснабжения и радиаторов. Предназначена для окраски радиаторов, труб отопления и водоснабжения. Возможно применение для декоративной окраски металлических конструкций внутри помещений.

**ПОДГОТОВКА:** краску наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %.

**Неокрашенная поверхность:** поверхность металла зашкурить, обезжирить, обработать антикоррозионным грунтом.

**Ранее окрашенная поверхность:** удалить слабо держащуюся краску механическим или ручным способом. Зашкурить основание до матового состояния, пыль удалить. При наличии ржавчины обработать грунтом.

Плотность 1,2 г/см<sup>3</sup>. Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.

**ОКРАСКА:** краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно в 2 слоя, с межслойной сушкой в течении 1 часа.

**Очистка инструмента:** удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

**ХРАНЕНИЕ:** При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

#### Свойства

- после высыхания образует гладкую, полуглянцевую плёнку, стойкую к пожелтению (при кратковременном нагреве до 160°С);
- имеет высокую укрывистость;
- водостойкая (устойчива к мытью);
- имеет хорошую адгезию к загрунтованным металлическим поверхностям, кроме того к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др.

фасовка



1 и 2,5 кг

5 и 6 кг

15 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1