



Защитная эмаль по металлу Ленинградка ХВ-518



Расход на 1 слой
0.09-0.15 кг/м²



Степень блеска
МАТОВЫЙ



Межслойная сушка
4 часа



Полное высыхание
24 часа

НАЗНАЧЕНИЕ: Эмаль ХВ-518 представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной смолы в смеси органических растворителей с добавлением алкидной смолы и пластификатора. Эмаль ХВ-518 применяют для окраски предварительно покрытых грунтовками АК-070, ФЛ-ОЗК или ВЛ-02 стальных и алюминиевых поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Время высыхания одного слоя при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 4 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, не плотно держащейся ржавчины, окислы и старого не прочно держащегося покрытия. Перед применением тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем. Нанесение: распыление или кисть.

Температура нанесения — от -15 до 35°C при относительной влажности воздуха не более 80%. Растворитель: Р-4.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе с эмалью внутри помещения, а также по окончании работ, необходимо тщательно проветривать помещение. Обязательно защитить руки резиновыми перчатками.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! СОСТАВ: Алкидная и перхлорвиниловая смола, наполнители, пигменты, растворитель, технологические добавки.

ХРАНЕНИЕ: Хранить эмаль в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Срок: 12

фасовка



0.8, 2.4 кг

5, 10 кг

20 кг



**БЕРЕЧЬ
ОТ ОГНЯ!**



нанесение



Износостойкая краска для бетонных полов Ленинградка АК-114



Расход на 1 слой
0.15-0.25 кг/м²



Степень блеска
МАТОВЫЙ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
4 часа

НАЗНАЧЕНИЕ: Эмаль для бетонных полов представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с различными добавками. Используется для окраски бетонных полов в складских, производственных и торговых помещениях. Главное ее преимущество - стойкость к истиранию.

ПРИМЕНЕНИЕ: поверхность очищается от грязи, пыли, извести, масла и других загрязнений. Для уменьшения расхода краски и повышения адгезии полы рекомендуется обработать грунтовкой для бетонных полов.

НАНЕСЕНИЕ: Краску перед применением необходимо тщательно перемешать и при необходимости разбавить толуолом. Наносится она в 1-2 слоя валиком, кистью или методом распыления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе внутри помещения, а также по окончании работ, необходимо тщательно проветривать помещение. Обязательно защитить руки резиновыми перчатками.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев с даты производства. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

фасовка



0.8, 1.8 кг

5, 10 кг

25 кг



**БЕРЕЧЬ
ОТ ОГНЯ!**



нанесение



Антикоррозийная грунт-эмаль по металлу Ленинградка ХВ-0278



Расход на 1 слой
0.08-0.12 кг/м²



Степень блеска
МАТОВЫЙ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

НАЗНАЧЕНИЕ: Грунт-эмаль ХВ-0278 состоит из суспензии наполнителей и пигментов в растворе перхлорвиниловых и алкидных смол в органических растворителях с добавлением модификатора ржавчины, а также других добавок. Применяется для окраски поверхностей из металла с остатками плотнотержащейся ржавчины с толщиной слоя ржавчины до 100 мкм, окалины. Также предназначается для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных газов и паров. Покрытие высыхает до ст. 3 при температуре воздуха 20°C в течение 1 часа.

ПРИМЕНЕНИЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, не плотно держатся ржавчины, окалины и старого не прочно держатся покрытия. Перед применением тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем. Нанесение: распыление, кисть, валик. Температура нанесения — от -15 до 35 °C при относительной влажности воздуха не более 80%. Растворитель: Р-4.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе с эмалью ХВ-0278 внутри помещения, а также по окончании работ, необходимо тщательно проветривать помещение. Обязательно защитить руки резиновыми перчатками.

БЕРЕЧЬ от ОГНЯ! СОСТАВ: Алкидная и перхлорвиниловая смола, наполнители, пигменты, растворитель, технологические добавки.

ХРАНЕНИЕ: Хранить эмаль в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

фасовка



0.8, 2.4 кг

5, 10 кг

20 кг



**БЕРЕЧЬ
ОТ ОГНЯ!**



нанесение



Краска для дорожных работ Ленинградка АК-511



Расход на 1 слой
0.3-0.35 кг/м²



Степень блеска
МАТОВЫЙ



Межслойная сушка
0,5 часа



Полное высыхание
1 час

НАЗНАЧЕНИЕ: Краска АК-511 для разметки дорог представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с различными добавками.

Краска предназначена для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием. Расход эмали на один слой - 300-350 г/м² без учета потерь. Время высыхания при температуре 20 °С - не более 1 ч.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением тщательно перемешать, если необходимо, разбавляется до рабочей вязкости. Наносить краску необходимо на сухое, очищенное основание. Работы рекомендуется производить в температурном диапазоне от +5 до +40°С. Если условия не соответствуют заданным параметрам, характеристики краски могут ухудшиться. Для получения светоотражающего покрытия после нанесения краски по ее поверхности рассыпаются стеклошарики (150-400мкм). Температура нанесения - от 5 до 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. Растворители: Р-4. Срок хранения: 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Обязательно защитить руки резиновыми перчатками.

фасовка



5 кг
10 кг
20, 25, 30 кг



**БЕРЕЧЬ
ОТ ОГНЯ!**



нанесение



Грунтовка по бетону Ленинградка АК-014



Расход на 1 слой
0.12-0.18 кг/м²



Степень блеска
МАТОВЫЙ



Полное высыхание
4 часа

НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для грунтования бетонных, пенобетонных, кирпичных, каменных поверхностей для последующего покрытие Краской для бетонных полов АК-114.

ПРИМЕНЕНИЕ: Поверхность очистить от старой отслоившейся краски, пыли, грязи, масел, мела и извести. Поверхность должна быть сухой, прочной, без трещин и рыхлых участков.

НАНЕСЕНИЕ: Перед применением тщательно перемешать миксером и при необходимости разбавить до необходимой вязкости но не более 10% от массы. Нанести на поверхность кистью, валиком или методом распыления в 1-2 слоя. Время высыхания однослойного покрытия при температуре 18-22 °С — 4 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе внутри помещения, а также по окончании работ, необходимо тщательно проветривать помещение. Обязательно защитить руки резиновыми перчатками.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев с даты производства. Хранить грунт в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

фасовка



9 кг

18 кг



**БЕРЕЧЬ
ОТ ОГНЯ!**



нанесение



«Ленинградка» водно-дисперсионная влагостойкая краска



Расход на 1 слой
140-160 гр/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконных плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

ПОДГОТОВКА: поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха – не более 80 %.

Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить при помощи шпательки для внутренних работ, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Обработать грунтом.

Ранее окрашенная поверхность: тщательно промыть водой, при необходимости использовать моющие средства и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпателькой для внутренних работ, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать и пыль удалить. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения.

Плотность 1,5 г/см³. Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.

ОКРАСКА: краску тщательно перемешать перед применением, а при необходимости развести водой не более 5% по объёму. Наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой при 18 – 23°C в течение 1 часа. Поверхности оклеенные обоями окрашиваются без предварительного грунтования не ранее чем через сутки после их поклейки.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- после высыхания образует матовую поверхность
- имеет адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- образует "дышащее" покрытие;
- светостойкая (на желтеет в процессе эксплуатации);

фасовка



2,5 кг

5 кг

15 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1



«Ленинградка» водно-дисперсионная интерьерная краска



Расход на 1 слой
140-160 гр/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: краска водно-дисперсионная акриловая предназначена для отделочных работ внутри сухих помещений по кирпичным, бетонным и оштукатуренным поверхностям. Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, гипсокартонных, зашпатлеванных потолков в сухих помещениях. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

ПОДГОТОВКА: поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха – не более 80 %.

Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить при помощи шпательки для внутренних работ, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Обработать грунтом.

Ранее окрашенная поверхность: тщательно промыть водой, при необходимости использовать моющие средства и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпателькой для внутренних работ, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать и пыль удалить. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения.

Плотность 1,5 г/см³. Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.

ОКРАСКА: краску тщательно перемешать перед применением, а при необходимости развести водой не более 5% по объёму. Наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой при 18 – 23°C в течение 1 часа. Поверхности оклеенные обоями окрашиваются без предварительного грунтования не ранее чем через сутки после их поклейки.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- после высыхания образует матовую поверхность
- имеет адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- образует "дышащее" покрытие;
- светостойкая (на желтеет в процессе эксплуатации);

фасовка



2,5 кг

5 кг

15 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1



«Ленинградка» водно-дисперсионная моющаяся краска



Расход на 1 слой
140-160 гр/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: применяется для окраски обоев, стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконных плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

ПОДГОТОВКА: поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха – не более 80 %.

Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить при помощи шпательки для внутренних работ, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Обработать грунтом.

Ранее окрашенная поверхность: тщательно промыть водой, при необходимости использовать моющие средства и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпателькой для внутренних работ, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать и пыль удалить. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения.

Плотность 1,5 г/см³. Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.

ОКРАСКА: краску тщательно перемешать перед применением, а при необходимости развести водой не более 5% по объёму. Наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой при 18 – 23°C в течение 1 часа. Поверхности оклеенные обоями окрашиваются без предварительного грунтования не ранее чем через сутки после их поклейки.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- устойчива к незначительным механическим воздействиям;
- после высыхания образует матовую поверхность
- имеет адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- образует "дышащее" покрытие;
- светостойкая (на желтеет в процессе эксплуатации);

фасовка



2,5 кг

5 кг

15 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1



«Ленинградка» фактурная краска



Расход на 1 слой
1-1,2 кг/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: фактурно-декоративный материал на акриловой основе, предназначена для декоративной отделки и придания рельефной структуры на поверхности стен в различных типах помещений общего пользования, жилых помещений. Возможность нанесения на поверхность имеющую незначительные дефекты (сколы, трещины) позволяет облегчить процесс подготовки поверхности, который как правило является самым трудоемким. Для внутренних работ. Предназначена для отделки оштукатуренных, бетонных, гипсокартонных, зашпатлеванных поверхностей в помещениях, подвергающихся интенсивной нагрузке. Особенно рекомендуется для коридоров, холлов, лестничных маршей и т.д. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

ПОДГОТОВКА: поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %.

Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить при помощи шпательки для внутренних работ, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Обработать грунтом.

Ранее окрашенная поверхность: тщательно промыть водой, при необходимости использовать моющие средства и дать просохнуть.

Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить.

Неровности выправить шпателькой для внутренних работ, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать и пыль удалить. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения.

КОЛЕРОВКА: Возможно технологическое отклонение от заданного цвета, которое связано с составом краски, технологией нанесения, состоянием основания.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: хорошая. Выдерживает мытье щеткой без применения абразивных моющих средств, но не ранее чем через две недели.

Расход от 1 до 1,2 кг/м² (точный расход определяется пробной окраской на объекте). Плотность 1,8 г/см³. 2 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.

ОКРАСКА: краску тщательно перемешать перед применением. Наносить краскопультом (размер сопла не менее 3мм). В процессе работы периодически перемешивать. Окончательный внешний вид покрытия будет зависеть от применяемого инструмента и техники нанесения.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- Фракция зерна - 2,5 мм.
- Устойчива к воздействию ультрафиолета;
- Отличные декоративные свойства;
- Скрывает неровности и трещины;
- Имеет отличную адгезию к любым минеральным поверхностям;
- Создает ударопрочное покрытие;
- Покрытие не изменяет паропроницаемость основания.

фасовка



2,5 кг

5 кг

18 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1



«Ленинградка» водно-дисперсионная фасадная краска



Расход на 1 слой
130-160 гр/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: акриловая атмосферостойкая краска для фасадов и помещений с высокой влажностью.

ПОДГОТОВКА: поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Предназначена для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, ЦСП плитам и др.

Неокрашенная поверхность: поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Гладкие поверхности обработать механическим или ручным способом для придания шероховатости. Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать антисептирующим составом. Перед нанесением поверхность обработать грунтом ВД-АК – 011.

Ранее окрашенная поверхность: удалить слабо держащуюся краску и штукатурку механическим или ручным способом. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать антисептирующим составом. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Слабо мелящие и сильно впитывающие поверхности обработать грунтом ВД-АК – 011. Сильно мелящие поверхности должны быть удалены полностью.

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ: хорошая

Плотность 1,5 г/см³. Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень атмосферостойкости покрытия достигается через 2 недели.

ОКРАСКА: краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно в 2 слоя. При необходимости, допускается разбавление краски водой до 5 % по объему для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия краску не разбавляют. Не рекомендуется делать перерывы при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Ремонтная окраска: производится этой же краской или краской схожей по составу.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- после высыхания образует ровную матовую поверхность;
- обладает водо- и атмосферостойкостью;
- имеет адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- образует "дышащее" покрытие;
- светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);

фасовка



2,5 кг

5 кг

15 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1