

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653
ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Грунтовка фасадная ВД-АК 011

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка ВД-АК 011 фасадная применяется для укрепления пористых и мелящихся штукатурок, а также для сильно впитывающих поверхностей и поверхностей с открытыми порами. Очень хорошо подходит для покрытия сухих штукатурок внутри и вне помещений, гипса, гипсокартона, бетона, каменной (кирпичной) кладки, высокопрочного кирпича и т.д. Обладает высокой клеевой и проникающей способностью. Не содержит растворителей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащегося старого покрытия.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (5% от общей массы). Краску наносить на подготовленную поверхность в 1-2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем. Температура нанесения не ниже +5С.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Время сушки одного слоя до степени 3
при температуре (20±2)°С, не более..... 1 час.
При понижении t до +5°С - +10°С время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

Морозоустойчивость.....Температура нанесения не ниже +5 °С

Расход на один слой..... 90-150 г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не смешивать с другими красками. Краска пожаровзрывобезопасна. При проведении окрасочных работ необходимо проветривать помещение. Для защиты рук следует применять специальные пасты или резиновые перчатки

Работы с водно-дисперсионными материалами следует проводить при температуре окрашиваемой поверхности и окружающей среды не ниже +5С.

Не рекомендуется производить окрасочные работы под прямыми солнечными лучами. Это может привести к растрескиванию покрытий.

Грунтовка не содержит летучих органических растворителей и солей тяжёлых металлов. Эти материалы не горючи. По окончании работ инструмент и кожные покровы следует тщательно промыть водой. Отверждённые акрил-стирольные водно-дисперсионные

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



материалы крайне трудно удаляются.

УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Допускается кратковременное замерзание краски до -40С. После замораживания краску разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы.

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

СТАНДАРТ: ТУ 2316-010-76163992-2007