

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 3010181050000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



ВД-АК 24 "Интерьерная"

НАЗНАЧЕНИЕ:

ВД-АК 24 "Интерьерная" предназначена для отделочных работ внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным поверхностям и по старым покрытиям.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочнодержавшегося старого покрытия. Мел и известковые краски полностью удалить с поверхности промыть моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и шероховатости выровнять ШМК, а затем всю поверхность обработать латексной грунтовкой, что значительно улучшит адгезию и уменьшит расход краски.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску кистью, валиком или краскораспылителем. Межслойная сушка при 20 оС 1ч. Допускается подколеровка водными пигментными пастами

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Степень перетира, не более 60 мкм.

Время сушки одного слоя до степени 3

при темп. 18-22 оС, не более..... 1 час.

Морозоустойчивость.....Температура нанесения не ниже 5оС

Расход на один слой..... 100-140 г/кв.м.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не смешивать с другими красками. Краска пожаровзрывобезопасна. При проведении окрасочных работ необходимо проветривать помещение. Для защиты рук следует применять специальные пасты или резиновые перчатки

УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Допускается кратковременное замерзание краски до -40С. После замораживания краску разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы.

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.